



蓝晶安森防锈制品——水性防锈剂

产品名称	10%PH 值	推荐浓度	产品简介
AS-防锈剂 WA01 水性	7.5	1-30%	AS-防锈剂 WA01 水性是一种不含油、水溶性的工序间防锈剂，有机防锈剂和无机盐的结合，在工件表面形成一层非常薄的保护膜，为工件提供室内临时储存。用于喷洒、浸渍和最终漂洗阶段的多级工件清洗机。
AS-防锈剂 WA02 水性	9	1-30%	AS-防锈剂 WA02 水性是一种不含油、水溶性的工序间以及中短期的合成防锈剂，它会在工件表面形成一层非常薄的保护膜，在湿或干的状态下提供室内的临时储存。能用于喷洒、浸渍和最终漂洗阶段的多级工件清洗机。

蓝晶安森防锈制品——油性防锈剂

产品名称	粘度 (40℃)	闪点 (℃)	产品简介
AS-防锈油 OILA12	3.5	75	AS-防锈油 OILA12 是水置换溶剂型防锈剂，在金属表面形成保护膜，为工件提供长期防锈，该产品可以保护金属防止潮湿、空气、清洗剂和污染物的损害。 AS-防锈油 OILA12 可采用多种涂油方式，包括涂刷、喷淋、浸泡等。
AS-防锈油 OILA13	3.3	75	AS-防锈油 OILA13 是水置换溶剂型防锈剂，在金属表面形成保护膜，为工件提供中短期防锈，该产品可以保护金属防止潮湿、空气、清洗剂和污染物的损害。 AS-防锈油 OILA13 可采用多种涂油方式，包括涂刷、喷淋、浸泡等。
AS-防锈油 OILA17	3.5	75	AS-防锈油 OILA17 在金属表面形成保护膜。该产品可以保护黑色及有色金属，防止潮湿、空气、清洗剂和污染物的损害。 AS-防锈油 OILA17 可采用多种涂油方式，包括涂刷、喷淋、浸泡等。
AS-防锈油 OILA18	10	135	AS-防锈油 OILA18 在金属表面形成一层较厚的保护膜，为工件提供超长期防护，该产品可以保护黑色金属，防止潮湿、空气、清洗剂和污染物的损害。 AS-防锈油 OILA18 可采用多种涂油方式，包括涂刷、喷淋、浸泡等。